

ONDUCLAIR PCMW

Scheda Tecnica: ST 030-DN

CAMPPI D'IMPIEGO

Le lastre in policarbonato alveolare **ONDUCLAIR PCMW** trovano eccellente impiego per coperture, finestre, serre, lucernari, verande, gazebo, pensiline e controsoffitti.

DESCRIZIONE PRODOTTO

La particolare struttura della lastra a parete multipla, unitamente alle caratteristiche del policarbonato assicurano un ottimo isolamento termico ed un'eccellente resistenza agli urti. Le lastre **ONDUCLAIR PCMW** vengono prodotte con protezione U.V. sul lato esterno (2 lati su richiesta) che garantisce la resistenza all'invecchiamento anche dopo una lunga esposizione al sole ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U. M.	Ondulair PCMW			
Dimensioni	mm	2000 x 980			
Spessore	mm	4	6	10	16
Peso	kg/m ²	0,9	1,3	1,7	2,5
Trasmittanza termica U	W/m ² K	3,9	3,6	3,0	2,3
Trasmissione della luce		82%	80%	79%	60%
Pareti					
Dilatazione lineare	mm/m/°C	0,065			
Temperatura d'impiego	°C	-40 +130			
Reazione al fuoco	ASTM E-84	Classe A			
Colore		Crystal			
Protezione UV		sul lato esterno			

CONFEZIONAMENTO e STOCCAGGIO

Le lastre **ONDUCLAIR PCMW** sono confezionate in pacchi incelofanati, e posizionate su pianali di legno.

Stoccare al riparo dagli agenti atmosferici e da fonti di calore.

Spessore	N° lastre/pianale	m ² /pianale	Altezza pianale (mm)	kg/pianale
4 mm	100	196	700	176
6 mm	90	176	700	229
10 mm	60	117	700	199
16 mm	40	78	700	195



CONFEZIONE: pianali

COLORE: crystal

ONDUCLAIR PCMW è un prodotto marcato CE conformemente alla NORMA UNI EN 1013



Onduline
ITALIA

Onduline Italia S.p.A.

Sede sociale e Direzione:
Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)
Tel. +39 0583 25611
Fax +39 0583 264582
mail@onduline.it

www.onduline.it

