
VOCE DI CAPITOLATO PER L'APPLICAZIONE DI

STARWOOD A. F.1®

Protezione di (1)_____

Il trattamento di verniciatura verrà eseguito mediante l'applicazione a (2)_____ dell'impregnante ignifugo denominato STARWOOD A. F.1®.

Il ciclo di applicazione prevede le seguenti procedure:

1) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Verificare che i materiali da proteggere siano esenti da unto, grasso, cere, impregnanti cerosi e vernici preesistenti. In presenza di questi trattamenti si deve procedere alla sabbiatura o carteggiatura delle superfici mediante abrasione delle stesse prima con carta abrasiva a grana grossa e poi a grana fine sino a legno nudo. Dopo questa operazione, allo scopo di garantire la massima adesione dell'impregnante ignifugo al supporto, procedere ad una ulteriore pulizia mediante panno imbevuto di diluente nitro per eliminare completamente dal legno eventuali tracce di cera. Va verificato con cura che l'umidità dei materiali lignei da rivestire sia inferiore al valore del 12% in peso. Non rispettando le condizioni di preparazione sopra riportate, non si dà alcuna garanzia di durabilità del trattamento.

2) IMPREGNANTE IGNIFUGO

Applicazione di nr. 4 mani da 125 g/m² ciascuna o di nr. 5 mani da 100 g/m² ciascuna per un consumo totale di prodotto applicato pari a 500 g/m².

STARWOOD A. F.1® può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.

Per quanto non indicato qui sopra si rimanda espressamente alle schede tecniche dei prodotti.

-
- 1) Indicare il tipo di supporto legnoso da trattare (tavolati, perline, assiti, ecc.) e la qualità del legno impiegato (abete, faggio, rovere, ecc.)
 - 2) Indicare il sistema di applicazione (spruzzo, pennello, rullo, ecc.)
-