

COVERLIGHT

Rivestimento a base di resine poliuretaniche per la realizzazione di rivestimenti antiusura

Indicazioni Generali

Descrizione:

COVERLIGHT è un formulato a base di resine poliuretaniche, da applicare allo stato fluido come strato antiusura per la realizzazione di rivestimenti impermeabilizzanti.

Campi d'impiego

COVERPLAST N è un prodotto idoneo per coperture carrabili in genere, centri commerciali con parcheggio in copertura, parcheggi multi piano, impalcati stradali.

Caratteristiche

Colori: Grigio

Conservazione: 6 mesi negli imballi originali a temperatura compresa tra +5 °C e + 20°C

Confezione: 20 Kg

Dati tecnici

Tipo di prodotto: bicomponente da miscelare al momento dell'uso.

Stato fisico: liquido.

Densità: 1,55 Kg/dm³ (±0,05)

Contenuto di solidi in peso: 99% (±1%)

Diluente: In caso di necessità diluire fino al 5 % con DILUENTE PUR

Viscosità dinamica: 3200 mPa·s (± 500)

Pot life: 30' (a 20°C)

Essiccazione (a 20 °C e 65 % di U.R.)

- secco al tatto: 6 ore

- pedonabile: 24 ore

- carrabile: 48 ore

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione del prodotto:

Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando preferibilmente un mescolatore meccanico con fusto fisso o con mescolatore manuale con utensile a spirale preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione La miscelazione sarà completa dopo alcuni minuti e comunque solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea.

Quindi miscelare COVERLIGHT con GLOBALQUARTZ 7/12 in rapporto 1:1 continuando la miscelazione.

Preparazioni della superficie:

La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare. Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate, sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intensa.

Per la realizzazione di coperture carrabili, COVERLIGHT si applica su strato di COVERPLAST N (cfr. scheda tecnica) .

Applicazione:

Il prodotto si applica a mezzo spatola.

L'applicazione prevede la stesura di un primo strato di miscela che verrà immediatamente saturato con sabbia di quarzo. Dopo circa 24 ore si procede alla aspirazione del quarzo in eccesso e si procede ad una stesura a mezzo rullo di uno strato di COVERLIGHT t. q.

Il manto così ottenuto, può essere ricoperto con uno strato di finitura realizzato con EPOCOVER LIGHT o PURCOAT C/EL (cfr. schede tecniche), resistenti all'azione dei raggi ultravioletti.

Consumo:

1° strato impermeabilizzante: 3.000 g/m² di miscela
COVERLIGHT / GLOBALQUARTZ 7/12 in rapporto 1:1;
2° strato impermeabilizzante: : 600 ÷ 800 g/m² di
COVERLIGHT t. q.

Misure di sicurezza:

Utilizzare abiti coprenti, occhiali di protezione e guanti. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.

Ecologia: Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.

Note Legali: I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.
