

## **COVERPLAST S**

Rivestimento a base di resine poliuretaniche per la realizzazione di rivestimenti impermeabilizzanti

---

### ***Indicazioni Generali***

#### **Descrizione:**

COVERPLAST S è un formulato elasto-plastomerico a base di resine poliuretaniche in solvente, da applicare allo stato fluido per la realizzazione di rivestimenti impermeabilizzanti.

#### **Campi d'impiego**

COVERPLAST S è idoneo per la realizzazione di rivestimenti impermeabilizzanti elastomerici come sottotegola o manto controterra di vasche, locali cantinati.

---

### ***Caratteristiche***

#### **Colori:**

Nero

#### **Conservazione:**

6 mesi negli imballi originali a temperatura compresa tra +5 °C e + 20°C

#### **Confezione:**

20 Kg

---

### ***Dati tecnici***

#### **Tipo di prodotto:**

bicomponente da miscelare al momento dell'uso.

#### **Stato fisico:**

liquido.

#### **Massa volumica:**

1,470 Kg/dm<sup>3</sup>

#### **Contenuto di solidi in peso:**

85% (±1%)

#### **Diluente:**

il prodotto non richiede diluizione.

#### **pot life:**

30 minuti a 25°C

#### **Essiccazione (a 20 °C e 65 % di U.R.)**

- secco al tatto: 4 ore

- indurimento totale: 48 ore

---

### ***Condizioni di applicazione ed uso***

#### **Preparazioni della superficie:**

La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare. Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate, sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intensa. COVERPLAST S si applica previa stesura di impregnante Epoxyprimer S o Epoxycem primer

---

### ***GLOBALCHIM S.r.l.***

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

[www.globalchim.it/com](http://www.globalchim.it/com); [info@globalchim.it](mailto:info@globalchim.it)

---

<b>Preparazione del prodotto:</b>	Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando un mescolatore meccanico con utensile a spirale, preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione. La miscelazione potrà ritenersi dopo alcuni minuti e solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea.
<b>Applicazione:</b>	Il prodotto si applica a mezzo rullo, pennello, spruzzo impiegando pompanti airless con rapporto di compressione > 45:1. La sovraverniciabilità è consentita dopo 24 ore. Non applicare a temperature inferiori a 5 °C.
<b>Consumo:</b>	Il rivestimento si applica in uno o due strati con un consumo di 800 g/m <sup>2</sup> per strato.
<b>Misure di sicurezza:</b>	Utilizzare abiti coprenti, occhiali di protezione e guanti. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.
<b>Ecologia:</b>	Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.
<b>Note Legali:</b>	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Differenze dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

---

**GLOBALCHIM S.r.l.**

Sede Legale e Direzione commerciale:  
Via Passione n° 4 - 20122 Milano  
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax  
[www.globalchim.it/com](http://www.globalchim.it/com); [info@globalchim.it](mailto:info@globalchim.it)