

EPOXY MALTA N 2

Formulato a base di resine epossidiche per l'esecuzione di incollaggi strutturali

Indicazioni Generali

Descrizione:

EPOXY MALTA N 2 è un formulato a base di resine epossidiche senza solventi, che viene fornito sotto forma di 2 componenti predosati (componente A, resina, e componente B, induritore). I due componenti, da miscelare all'atto dell'impiego, danno origine ad una pasta fluida leggermente tixotropica da applicare per l'esecuzione di incollaggi strutturali.

Campi d'impiego

EPOXY MALTA N 2 è un prodotto particolarmente adatto per:

- Realizzare riprese di getto tra calcestruzzo nuovo ed esistente
- Chiudere fessure con spessore minimo > 1 mm
- Eseguire piccoli ancoraggi di connettori nel calcestruzzo e in muratura.

Caratteristiche tecniche

Descrizione.

adesivo epossidico pennellabile o spruzzabile

Applicazioni:

riprese di getto ed incollaggi

Lavorabilità:

liquido pennellabile tixotropico

Colore:

trasparente ambrato

Conservazione:

negli imballi originali ben chiusi, mantenuti a temperature comprese tra +5° e +25°C: 1 anno, proteggere in ogni caso dal gelo.

Confezione:

9 Kg.

Dati tecnici

Densità:

1.2 Kg/dm³

Contenuto di solidi in peso:

99 %

Diluente:

il prodotto non richiede diluizione.

pot life:

2 ore a 20°C

Essiccazione (a 20 °C e 65 % di U.R.)

- secco al tatto:

4 ore

-indurimento totale:

24 ore

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione Commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122

Milano - Tel.: +39 02 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione del supporto:	La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare. intensa.
Preparazione del prodotto:	Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando un mescolatore meccanico con utensile a spirale, preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione. La miscelazione sarà completata dopo alcuni minuti e comunque solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea. E' anche possibile caricare EPOXY MALTA N 2 con quarzo in quantità tale da ottenere la viscosità necessaria alla singola applicazione, secondo il rapporto: resina:quarzo = 1:4 continuando la miscelazione.
Applicazione del prodotto:	Il prodotto si applica a mezzo pennello (prodotto tale quale) o spatola (prodotto caricato). Il getto di malta di riporto deve essere eseguito entro le 3 ore dalla posa di EPOXY MALTA N 2, in quanto questa deve essere ancora appiccicosa per assicurare un'ottima adesione.

Misure di sicurezza

Precauzioni:	In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.
---------------------	---

Ecologia:	Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.
------------------	--

Note Legali:	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.
---------------------	---

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione Commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122
Milano - Tel.: +39 02 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

SCHEDA TECNICA
edizione 30/09/2005
revisione 07/2012
EPOXY MALTA N 2
Pag 3/3



GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione Commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122

Milano - Tel.: +39 02 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it