

## **EPOXYPRIMER S**

Formulato a base di resine epossidiche in solvente, per la realizzazione di rivestimenti resinosi

---

### ***Indicazioni Generali***

#### **Descrizione:**

EPOXYPRIMER S è un formulato ancorante a base di resine epossidiche in solvente, da applicare allo stato fluido per la realizzazione di rivestimenti resinosi.

Idoneo come strato ancorante dei più comuni cicli epossidici e poliuretanici.

---

#### **Campi d'impiego**

EPOXYPRIMER S è un impregnante universale da impiegare quale primo strato su calcestruzzo nei cicli epossidici e poliuretanici per pavimentazioni industriali, supporti in metallo, rivestimenti anticarbonatazione per manufatti vari (ponti, viadotti, stadi, ecc.), rivestimenti di vasche e piscine, manufatti in calcestruzzo in genere.

---

#### **Caratteristiche**

##### **Colori:**

Trasparente

##### **Conservazione:**

6 mesi in luogo asciutto con temperature comprese tra 5 e 20 °C.

##### **Confezioni:**

15 kg.

---

#### **Dati tecnici**

##### **Composizione:**

resine epossidiche, solventi organici

##### **Densità:**

0,9 Kg/dm<sup>3</sup> (±0,05)

##### **Stato fisico:**

liquido

##### **Tipo del prodotto:**

bicomponente da miscelare al momento dell'uso

##### **Contenuto di solidi in peso:**

45 % (± 1)

##### **Diluizione:**

Il prodotto non richiede diluizione.

##### **Essiccazione (a 20 °C e 65 % di U.R.)**

3 ore

##### **- secco al tatto:**

12 ore (sovraverniciatura)

---

#### **Condizioni di applicazione ed uso**

##### **Preparazione del supporto:**

La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare. Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate, sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intensa.

---

#### **GLOBALCHIM S.r.l.**

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

[www.globalchim.it/com](http://www.globalchim.it/com); [info@globalchim.it](mailto:info@globalchim.it)

---

<b>Preparazione del supporto:</b>	La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare. Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate, sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intensa.
<b>Preparazione del prodotto:</b>	Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando un mescolatore meccanico con utensile a spirale, preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione. La miscelazione sarà completata dopo alcuni minuti e comunque solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea.
<b>Applicazione del prodotto:</b>	Il prodotto si applica a mezzo rullo, pennello, spruzzo impiegando pompanti tradizionali. L'intervallo di sovraverniciabilità è compreso tra 12 e 24 ore. Superato tale limite è necessario carteggiare lo strato di EPOXYPRIMER S vetrificato. Non applicare a temperature inferiori a 5°C.

---

***Misure di sicurezza***

<b>Precauzioni:</b>	In caso di contatto con gli occhi sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.
<b>Ecologia:</b>	non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.

---

<b>Note Legali:</b>	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.
---------------------	---

---

**GLOBALCHIM S.r.l.**

Sede Legale e Direzione commerciale:  
Via Passione n° 4 - 20122 Milano  
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax  
[www.globalchim.it/com](http://www.globalchim.it/com); [info@globalchim.it](mailto:info@globalchim.it)