

Q070680 FRAMATIX - Prevenzione della muffa

Pittura murale all'acqua per interni, formulata con copolimeri acrilici in emulsione. La sua particolare formulazione impedisce sulla superficie pitturata con FRAMATIX - Prevenzione della muffa Q070680, lo sviluppo di muffe.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,6 kg/l

Residuo secco: 58% (peso/peso)

Potere coprente (rif. MU 1631): BUONO

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795): MOLTO OPACA

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795): ALTA

Presa di sporco (rif. UNI 10795): MOLTO BASSA


Lavabilità (rif. UNI 10795): OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO

IL PRODOTTO E' IDONEO A PREVENIRE LO SVILUPPO DI MUFFA

Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto FRAMATIX – Prevenzione della muffa Q070680, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.

Modi di impiego



Diluizione: 25% (in volume).

Tempo di attesa prima della seconda mano: 4-5 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.

Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.

Resa: 10 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: MURI INTERNI intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: Nel caso di presenza di muffe, intervenire sulle zone interessate bonificandole con prodotti idonei, successivamente i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere puliti accuratamente e trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di FRAMATIX – Prevenzione della muffa Q070680.

Proposta colore

Colorimetria: l'idropittura FRAMATIX – Prevenzione della muffa Q070680 è disponibile nelle tinte della cartella CHREON – pastelli.



“Coloranti”: l'idropittura FRAMATIX – Prevenzione della muffa Q070680 è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgata unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013