



## IDROPAC PER PARQUET 2005

**Prodotto:** Finitura monocomponente all'acqua

**Introduzione** Fondo finitura all'acqua studiato appositamente per la verniciatura di parquet e scale per interni. Sue caratteristiche peculiari sono l'ottima bagnabilità del supporto ed eccezionale durezza superficiale e resistenza all'abrasione.

**Campo d'impiego:** Parquet, scale, mobili

**Tipo di Supporto:** Noce, rovere, castagno ecc.

<b>Caratteristiche:</b>	1. Viscosità Ford 4 20°C	· 25"
	2. Viscosità Ford 4 20°C dopo catalisi	· /
<b>Flash-point :</b>	3. Residuo secco A	· 27 +/- 1%
A= N.A.	4. Residuo secco B	· /
B= N.A.	5. Residuo secco A+B	· /
<b>Peso specifico :</b>	6. Pot-life (vita in tazza 100 gr/20°C)	· illimitato
A= 1.030	7. Vita utile pratica a 20°C	· /
B= N.A.	8. Fuori polvere a 20°C dopo	· 30'
	9. Maneggiabile all'aria a 20°C dopo	· 3 ore
	10. Essiccazione totale a 20°C dopo	· 24 ore
	11. Essiccazione forzata 40-45°C dopo	· /
	12. Stabilità alla luce	· buona

**Applicazione:** Spruzzo, rullo, pennello

<b>Modalità d'impiego:</b>	Idropac 2005	100	Parti in LT/KN
			Parti in LT/KN
			Su parte A

**Quantità da applicare :** · 100 - 120 gr/mq

**Carteggiatura:** · dopo 24 ore

**Sovrapplicazione:** · con Idropac 2005

**Stoccaggio:** a 20°C 6 mesi (nell'imballo originale sigillato) parte A

**Note Generali** agitare sempre il prodotto prima di utilizzarlo

**Vantaggi:**