

PURCOAT C/EL

Rivestimento protettivo elastico a base di resine poliuretaniche colorate

Indicazioni Generali

Descrizione:

PURCOAT C/EL è un formulato bicomponente, a base di resine poliuretaniche in solvente da applicare allo stato fluido come strato di finitura per la realizzazione di rivestimenti resinosi elastici.

Campi d'impiego:

PURCOAT C/EL è indicato come rivestimento a film, caratterizzato da elevata resistenza all'abrasione, di pavimentazioni su soletta o dove sia prescritto un elevato traffico pedonale.

Caratteristiche

Colori:

beige, verde, rosso, grigio.

Conservazione:

6 mesi negli imballi originale a temperatura tra +5 °C e + 25°C

Confezione:

20 Kg.

Dati tecnici

Densità: 1,25 kg /l ($\pm 0,05$)

Contenuto solidi in peso: 76%

2600 mPa·s

Diluente:

il prodotto non richiede diluizione

Essiccazione

fuori polvere: 1 ora

secco al tatto: 3 ore

Pedonabilità:

Dopo 48 ore ca.

Consumo

Il rivestimento si applica in uno o due strati con un consumo di 200 g/m² per strato, corrispondenti ad uno spessore del film pari a 120 µm.

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione delle superfici:

La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana, compatta e planare.

Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate,

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intensa. PURCOAT C/EL si applica previa stesura di impregnante EPOXYPRIMER S o EPOXYCEM PRIMER; in ciclo anticarbonatazione, va applicato su strato intermedio di EPOXYCOAT C. Per applicazione del prodotto su sistemi autolivellanti è necessaria un'abrasione meccanica della superficie nel caso in cui siano trascorse più di 24 dal completo indurimento del rivestimento autolivellante

Preparazione del prodotto:

Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando un mescolatore meccanico con utensile a spirale, preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione. La miscelazione sarà completata dopo alcuni minuti e comunque solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea.

Applicazione del prodotto:

Il prodotto si applica a mezzo rullo, pennello, spruzzo impiegando pompanti airless con rapporto di compressione > 45:1.
L'intervallo di sovraverniciabilità è compreso tra 12 e 24 ore.
Superato tale limite è necessario carteggiare lo strato di PURCOAT C/EL.
Non applicare a temperature inferiori a 5 °C.

Misure di sicurezza

Precauzioni:

Si consiglia l'uso di abiti coprenti, occhiali di protezione e guanti.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.

Ecologia:

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.

Note Legali:

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.
