

PURCOAT T/O

Rivestimento protettivo a base di resine poliuretaniche trasparenti.

Indicazioni Generali

Descrizione:

PURCOAT T/O è un impregnante bicomponente trasparente opaco, poliuretanico in solvente, idoneo per il trattamento di pavimenti industriali, stabile agli UV.

Campi d'impiego

PURCOAT T/O è indicato come finitura consolidante caratterizzata da elevate resistenze all'abrasione per pavimentazioni industriali in calcestruzzo o sistemi autolivellanti monocromatici. E' idoneo anche come finitura e sigillatura di sistemi autolivellanti anche spolverati a rifiuto con sabbia di quarzo; è un rivestimento rigido, trasparente, opaco e resistente agli ultravioletti.

Caratteristiche

Colori:

trasparente

Vantaggi:

di facile manutenzione e applicazione

Conservazione:

almeno 6 mesi negli imballi originale a temperatura tra +5 °C e + 25°C . Il prodotto teme l'umidità: utilizzare tutta la confezione una volta aperta.

Confezione:

20 Kg.

Dati tecnici

Composizione:

formulato poliuretanico alifatico, isocianati, solventi organici

Densità:

1,025 kg /l (± 0,10)

Contenuto solidi in peso:

parte A: 52% ±2 ; A+B: 42% ±2

Viscosità

parte A: 50-55" CF4 ; A+B: 17"±1 CF4

Essiccazione

Fuori polvere: 30-40 minuti (a 25°C)

Secco in profondità: 24 ore (a 25°C)

Pedenabilità:

almeno dopo 24 ore ca.

Diluizione

max 5% con diluenti poliuretanici

Consumo

120-150 g/m² per strato. Max. tot. g/m²: 180

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione delle superfici:

Le stesse devono essere completamente asciutte; l'umidità del

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

supporto non deve essere superiore al 4% .

Preparazione del prodotto: Mescolare a fondo il componente A per qualche minuto e quindi aggiungere il componente B. Agitare con mescolatore elettrico.

Applicazione del prodotto: Il materiale si applica a spruzzo, pennello o a mezzo rullo. Il successivo strato deve essere applicato tra le 12 e le 24 ore. Applicare su supporto cementizio, anch'esso resistente agli UV, adeguatamente preparato, pulito, privo di macchie, oli, grassi o distaccanti. Rispettare i tempi di indurimento dello strato di fondo prima di applicare il successivo strato non superando le 24 ore di posa, il tutto in funzione dell'umidità.

Limiti di impiego: L'aumento della temperatura del materiale e del sottofondo apporta la diminuzione del tempo di vita utile del prodotto.

Misure di sicurezza
Precauzioni: Il prodotto è irritante per la pelle, quindi si necessita dell'utilizzo di abiti, occhiali di protezione e guanti. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua calda e consultare il medico.

Ecologia: Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.

Note Legali: I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it