

# Q077401 TERMOTON

TERMOTON Q077401 è una pittura all'acqua bianca per interni, a base di resine acriliche in emulsione, contenente delle microparticelle cave che alleggeriscono il prodotto, diminuendo sensibilmente la dispersione termica del manufatto sul quale viene applicata. Per questo motivo TERMOTON Q077401, applicato su superfici soggette a fenomeni di condensazione, previene la formazione di muffe.

L'aspetto è di una superficie porosa e calda al tatto e di opacità assoluta.

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 0,750 kg/l

**Residuo secco:** 55% (peso/peso)

**Potere coprente (rif. MU 1631):** OTTIMO

**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795):** MOLTO OPACA

**Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795):** ALTA

**Presa di sporco (rif. UNI 10795):** MOLTO BASSA

**Lavabilità (rif. UNI 10795):** OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO

IL PRODOTTO È IDONEO A PREVENIRE LO SVILUPPO DI MUFFA

### Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. a/BA -2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto TERMOTON Q077401, pronto all'uso, contiene al massimo 30g/l di COV.

## Modi di impiego



Diluizione: 25% (in volume).



Tempo di attesa prima della seconda mano: 4-5 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 10 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## Precauzioni prima dell'impiego

---

**Supporti:** intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** Nel caso di presenza di muffe intervenire sulle zone interessate bonificandole con prodotti idonei e successivamente applicare TERMOTON Q077401.

I supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere puliti accuratamente e trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di TERMOTON Q077401.

## Proposta colore

---

**Colorimetria:** l'idropittura TERMOTON Q077401 è disponibile nelle tinte della cartella CHRÈON – pastelli.



**“Coloranti”:** l'idropittura TERMOTON Q077401 è tinteggiabile con i coloranti DAC.



### Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltra queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013